CBXTREME CERAMIC BLACK

TINT SPECIFICATIONS

Film	T	VLT	VLR	SET	SER	SEA	UVT	GR	SC	TSER	IR Rejection
CBX5	1.5mil	4%	6%	11%	6%	83%	<1%	96%	.39	67%	85%
CBX15	1.5mil	13%	6%	13%	6%	81%	<1%	86%	.41	64%	85%
CBX20	1.5mil	20%	6%	16%	6%	78%	<1%	82%	.40	63%	85%
CBX30	1.5mil	29%	7%	23%	6%	71%	<1%	65%	.49	59%	85%
CBX35	1.5mil	35%	7%	24%	6%	70%	<1%	60%	.50	57%	85%
CBX40	1.5mil	40%	7%	28%	6%	66%	<1%	54%	.54	54%	85%
CBX86	1.5mil	86%	9%	65%	8%	27%	<1%	6%	.83	27%	35%

T: Thickness
VLT: Visible Light Transmittance
VLR: Visible Light Reflectance
SC: Shading Coefficient
E: Emissivity
UF: U Factor (BTU /HR./SQ.FT.)

SET: Solar Energy Transmittance
SER: Solar Energy Reflectance
SEA: Solar Energy Absorbance
UVT: Ultra Violet Transmittance
GR: Glare Reduction
TSER: Total Solar Energy Rejection

OZ WINDOW FILMS