IRXTREME
OPTIMUM INFRARED

TINT SPECIFICATIONS

Film	T	VLT	VLR	SET	SER	SEA	UVT	GR	SC	TSER	IR Rejection
IRX 5	1.5mil	5%	6	5%	6%	89%	<1	94%	0.34	70%	92%
IRX 19	2 mil	19%	8%	11%	10%	82%	<1	78%	0.38	67%	92%
IRX 28	1.5mil	29%	8%	17%	8%	75%	<1	68%	0.44	62%	92%
IRX 35	1.5mil	35%	6%	20%	7%	75%	<1	58%	0.45	61%	92%
IRX 45	1.5mil	45%	9%	21%	8%	71%	<1	55%	0.47	59%	92%
IRX 70	2 mil	70%	7%	35%	7%	58%	<1	24%	0.59	49%	88%

T: Thickness
VLT: Visible Light Transmittance
VLR: Visible Light Reflectance
SC: Shading Coefficient
E: Emissivity
UF: U Factor (BTU /HR./SQ.FT.)
SET: Solar Energy Transmittance
SER: Solar Energy Reflectance
SEA: Solar Energy Absorbance
UVT: Ultra Violet Transmittance
GR: Glare Reduction
TSER: Total Solar Energy Rejection

OZ WINDOW FILMS